

LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO 0W-30



Моторные масла для бензиновых, дизельных и газовых двигателей

Описание

LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для современных бензиновых, дизельных, газовых и гибридных двигателей легковых автомобилей. Превосходит требования спецификаций ACEA A5/B5, API SQ Resource Conserving (RC) и ILSAC GF-7A. Синтетическое базовое масло группы III+ (GTL) и сбалансированный пакет присадок Afton HiTEC в составе обеспечивают превосходные эксплуатационные свойства, надёжную защиту деталей двигателя от износа, коррозии и отложений.

Применение

LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO 0W-30 рекомендовано для всесезонного применения в турбированных и атмосферных бензиновых, дизельных, газовых и гибридных двигателях внутреннего сгорания последнего поколения европейских, японских, корейских, китайских и американских автопроизводителей таких как: Volvo, Renault, Toyota, Lexus, Nissan, Infinity, Mazda, Mitsubishi, Honda, Subaru, Suzuki, Hyundai, KIA, Ssangyong, Changan, Chery, FAW, Geely, Great Wall, Haval, JAC, Dongfeng, GAC, Ford, Chevrolet, Chrysler и др. Превосходит требования современных стандартов API SQ и ILSAC GF-7A, а также полностью соответствует требованиям предыдущих стандартов API SP, SN PLUS, SN, ILSAC GF-6 и др.

Специальный пакет присадок Afton HiTEC обеспечивает соответствие моторного масла требованиям спецификаций Volvo VCC 95200377 и RN 0710/0700, а также ACEA A5/B5. Способствует сохранению ресурса двигателя, снижению расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу. Полностью совместимо с каталитическими нейтрализаторами и другими системами доочистки отработанных газов современных бензиновых двигателей.

Технология PROtective Gard



Смазочные материалы LUBRIGARD, произведенные по технологии **PROtective GARD®**, специально разработаны для того, чтобы обеспечить надежную работу оборудования в особенно тяжелых режимах эксплуатации. Данная серия смазочных материалов отличается улучшенными эксплуатационными свойствами для усиленной и высокостабильной защиты деталей.

Технология PROtective GARD® объединяет под собой 4 принципа производства:

- **Базовые масла премиум-класса.** Использование базовых масел только высокой степени очистки от ведущих производителей Северной Америки, Азии и Европы (Группа II/II+, III/III+, GTL, PAO). Полный отказ от использования базовых масел Группы I низкой степени очистки в смазочных материалах для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
- **Высокоэффективные присадки.** Применение пакетов присадок от лидирующих в мире зарубежных производителей: Oronite, Lubrizol, Infineum, Afton и Evonik. Это гарантирует выполнение требований OEM и соответствие жестким отраслевым стандартам.
- **Адаптированные рецептуры.** Рецептуры не только соответствуют самым строгим требованиям производителя техники, но и обеспечивают дополнительный запас прочности, так как адаптированы под экстремальные условия эксплуатации и специфику сервисного обслуживания.
- **Контроль качества.** Производство на высокотехнологичных зарубежных площадках, которые полностью соответствуют международной системе менеджмента качества ISO 9001:2015. Автоматизированные заводы с минимальным влиянием человеческого фактора на качество, точное дозирование компонентов и многоступенчатый контроль качества обеспечивают стабильность характеристик продукции от партии к партии.



Моторные масла для бензиновых, дизельных и газовых двигателей

Превосходная чистота и однородность состава базового масла GTL препятствуют образованию высокотемпературных лаков и низкотемпературного шлама на деталях двигателя. Очень высокий индекс вязкости масла способствует лёгкому запуску двигателя в зимний период, а отличная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает защиту узлов от износа с первых секунд пуска. Оптимальная вязкость при рабочих температурах SAE 30 гарантирует прочность масляной плёнки и надёжную защиту двигателя в тяжёлых режимах эксплуатации.

Пакет присадок Afton HiTEC гарантирует усовершенствованную защиту бензиновых двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом от LSPI - неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси (Low Speed Pre Ignition), а также защищает от ускоренного износа цепи ГРМ и других деталей двигателя.

Преимущества

- + Полностью синтетическая основа GTL обеспечивает превосходную стойкость к окислению и образованию лаков и отложений;
- + Выдающиеся низкотемпературные свойства GTL облегчают холодный пуск двигателя и снижают износ с первых секунд работы в зимний период;
- + Современный пакет присадок Afton HiTEC обеспечивает надёжную защиту от износа и неконтролируемого воспламенения LSPI при высоких нагрузках;
- + Оптимальная вязкость при рабочих температурах SAE 30 гарантирует прочность масляной плёнки и надёжную защиту двигателя в тяжёлых режимах эксплуатации;
- + Низкая испаряемость синтетической основы GTL снижает расход масла и долив по сравнению с минеральными маслами;
- + Совокупность преимуществ высококачественных компонентов масла обеспечивают высочайший уровень эксплуатационных свойств и защиты деталей вашего двигателя.

Соответствие промышленным стандартам и спецификациям производителей оригинального оборудования (OEM)

API SQ/RC; ILSAC GF-7A; ACEA A5/B5; Volvo VCC 95200377; RN 0710/0700.

* Проверить лицензию можно по QR-коду ниже.





Моторные масла для бензиновых, дизельных и газовых двигателей

Типовые физико-химические показатели

Испытания	Метод	LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO 0W-30
Класс вязкости	SAE J300	0W-30
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D4052	0,834
Кинематическая вязкость мм ² /с при 100°C	ASTM D445	11,62
Кинематическая вязкость мм ² /с при 40°C	ASTM D445	61,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	186
Температура застывания, °C	ASTM D97	-51
Температура вспышки, СОС, °C	ASTM D92	220
Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D2896	11,76
Испаряемость (Noack), % потерь (250°C, 1 ч)	ASTM D 5800	9,97
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига (HTHS), сП при 150°C	ASTM D4683	3,29
Вязкость динамическая при холодном пуске (CCS при -35°C), сП	ASTM D5293	4920
Вязкость динамическая при холодном пуске (MRV при -40°C), сП	ASTM D4684	18088

Типовые физико-химические показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Всегда проверяйте, соответствует ли выбранный продукт с рекомендациями производителя.